

Master

Professional

Висококачествена латексова боя

KRAFT

PAINTS



РАЗРЕЖДАНЕ

5 – 15%



РАЗХОДНА НОРМА

12 – 14 м²/л



МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Четка, валик, пистолет за въздушно или безвъздушно боядисване



ИЗСЪХВАНЕ

1 - 2 часа



Осигурява гарантирана антибактериална защита на боядисаната повърхност, мие се лесно и издържа на често миене с дезинфектанти. Поради много слабия си гланц, покрива ефективно несъвършенствата на стената, осигурявайки едно равномерно матово покритие. Блестящият му бял цвят и хилядите му нюанси издържат на времето и пожълтяването, подобрявайки чувствително помещенията. С боята се работи лесно, полага се равномерно и е почти без мирис.

Master е висококачествена латексова боя с фотокаталитични свойства. Благодарение на съвременната фотокаталитична технология допринася за намаляване на вредните замърсители в дома, спомагайки за създаването на една по-хигиенична атмосфера в него.

- » Висока покривна способност
- » Издръжливост на миене
- » Превъзходен матов цвят

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид на спецификацията	Съполимери PVA-VeoVa
Специфично тегло (Kg/L) ISO 2811	Бяла: 1,46 (± 0,02) Основа P 1,46 (± 0,02) Основа T 1,39 (± 0,02) Основа D 1,36 (± 0,02) Основа A 1,32 (± 0,02)
Твърди частици на единица обем (%) (ISO 3251-03)	60%(± 3%)*
Твърди частици на единица обем (%) (ISO 3233-98)	47% (± 3%)*
Вискозитет (KU) (ASTM D-562-05@25°C)	90KU (± 15KU)*
Вискозитет при боядисване (KU) (ASTM D-562-05@25°C)	90KU (± 15KU)* 70KU (± 15KU)*
Блясък 60°C (ISO 2813-99)	2 (± 1)*
Блясък 85°C (ISO 2813-99)	3,5 (± 2)*
Покриваща способност на 20m ² *L (ISO 6504/3)	94%**
Покриваща способност (ISO 3905)	≥ 97,2%@150µm течен филм**
Покриваща способност (нюанси) (ISO 3905)	95%-100%@150µm течен филм*
Показател за белота (ASTM E 313-98)	89,5(±1,5)**
Показател за пожълтяване (ASTM E 313-98)	0,3(±0,3)**
Осигурявана дебелина на сухия филм (2 слоя)	65µm (±5µm)
Издръжливост на вода (ISO 2812-4:2007)	Никакво въздействие върху цвета и блясъка
Издръжливост при мокро изплакване (ASTM D-2486-06)	3000-8000 цикъла*
Издръжливост на отлепване (ISO 2409)	Процент на отлепване < 5%
Антимикробно действие (ISO 22196:2011)	≥ 99,98% неутрализиране на микробите@24h***
Фотокаталитично действие (ISO/TC 206)	2% намаление NOx@300h при UV лъчение ****
Издръжливост на ускорено стареене (ASTM D-1849-95)	10 (1 месец @50°C (със скала на оценяване 1 min-10max)

* според нюанса и основата за боядисване

** важи за бялото

*** контрол на микроорганизмите Escherichia coli и Staphylococcus aureus

**** приносът на фотокаталитичното свойство е в сила само за бялото и основата P.



**Продукт с ниски летливи органични съединения (ЛОС)
Вътрешно използване на матова боя за стени и тавани (Y) (A/a)**

- Пределно допустима стойност: 30g/L
- Максимално съдържание на ЛОС в продукт, готов за употреба: 29 g/L

Master

Professional

Висококачествена
латексова боя



ПОДГОТОВКА И БОЯДИСВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТ

Повърхността трябва да бъде суха, стабилна и чиста от прах и други мръсотии.

- » **На нови повърхности:** преди полагането на боята, положете един пласт воден грунд, като KRAFT ECO DUR AQUA или KRAFT WHITE PRIMER или KRAFT WALL PRIMER.
- » **На повърхности, нуждаещи се от шпакловка:** използвайте KRAFT SPACHTEL.
- » **На повърхности с проблеми от лекета:** използвайте първо като основа изолиращия материал за лекета KRAFT ECO STAIN BLOCKER.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

- » **Инструменти за боядисване:** Четка, валик или пистолет за безвъздушно боядисване.
- » **Почистване на инструментите:** Почистват се веднага след използването им, както и остатъците от боядисването, с топла вода и сапун.
- » **Минимално време за ново боядисване:** 4 - 6 часа
- » Преди да започнете боядисването, разреждете боята, добавяйки до 1,5 литра чешмяна вода в 10 литра боя (5-15% по обем) и разклатете добре.
- » Използвайте 2 пласта KRAFT Master за съвършен резултат.
- » Не използвайте при температури под 5°C и над 35°C, както и при над 65% относителна влажност.
- » Затворете добре съда, за да се запази в добро състояние за бъдеща употреба.
- » Съхранявайте на проветриво място и далеч от слънчевите лъчи.

РАЗФАСОВКА

- » Предлага се в бял цвят в разфасовки от 375 мл, 0,75 литра, 3 литра и 10 литра..

» Основи (P, T, D, A): Предлагат се в разфасовки от 1 литър, 3 литра и 10 литра.

» Оцветяват се със система за оцветяване в хиляди нюанси. За обезпечаване на качеството на продукта е необходимо да се оцветява съответната основа, която се избира от системата за смесване на KRAFT.

» Фотокаталитичните свойства са в сила само за бялото и при светлите нюанси (основа P).

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО И ХИГИЕНИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Вредно за водните организми с дългогодишни последиствия. Да се избягва изхвърлянето в околната среда.

Ако потърсите лекарска помощ, носете със себе си кутията на продукта или етикета. Далеч от децата. Дръжте кутията херметически затворена.

В СЛУЧАЙ НА ПОГЛЪЩАНЕ: Позвънете веднага в ЦЕНТЪРА ЗА ОТРАВЯНИЯ или на някой лекар, ако почувствате неразположение. Информационна брошура за безопасност се предоставя при поискване.

Боята съдържа биоцидни съставки цинков пиритион (cas 13463-41-7), цинков оксид (cas 1314-13-2) и IPBC (cas 55406-53-6-41-7) за поддържане на сухата повърхност.

» **Съдържа:** 2метил-2Н-изотиозолон-3, 1,2 – Бензизотиозолон-2(2Н) и 3:1 смес 5-хлор-2-метил-4-изотиозолон-3/2-метил-2Н-изотиозолон-3.

Може да предизвика алергична реакция.

За повече информация се консултирайте с информационната брошура за безопасност на този продукт.

Национален токсикологичен информационен център:
+359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ

» Съхранявайте продукта на температура от 5°C до 35 °C.

» Дръжте в херметически затворени съдове

Производител: DFH Druckfarben
Вносител: DFH Bulgaria
София, бул. Искърско шосе №7
Търговски Център Европа, Сграда 12 - партер
Тел: +359 2 841 10 16; 841 10 29/30, Факс: +00359 2 841 10 12
www.kraftpaints.bg



Телефон на потребителя:
0800 16 080
/на цената на един градски разговор/